



kvarcnipesak.rs

Izveštaj o ispitivanju

Sušeni kvarcni pesak granulacije 0,32 mm

HEMIJSKI SASTAV:

SiO ₂	min. 99 %
Al ₂ O ₃	max. 0,5 %
Fe ₂ O ₃	max. 0,1%
Gubitak žarenjem	max. 0,2%

GRANULOMETRIJSKI SASTAV:

Otvor sita (mm)	ostatak na situ %
0.71	max. 0.50
0.50	max. 10.00
0.355	30.00 – 50.00
0.25	40.00 – 60.00
0.18	max. 10.00
0.125	max. 5.00
0.09	max. 1.00
0.063	max. 0.50
dno	max. 0.10
Srednja veličina zrna, mm	0.32 – 0.36
Stepen ravnomernosti, %	min. 80
Broj finoće zrna	40 – 45

VLAGA - MAX 0,5%

ČISTOĆA PESKA - 99%

BOJA PESKA – Žuta

Datum:
03.04.2026.

KVARCNI PESAK MLADENOVAC
Šabačka 16, 11400 Mladenovac
Kontakt telefon: 061/21-60-438