



kvarcnipesak.rs

Izveštaj o ispitivanju

Sušeni kvarcni pesak granulacije 2-4 mm

HEMIJSKI SASTAV:

SiO ₂	min. 99 %
Fe ₂ O ₃	max. 0,1 %
Gubitak žarenjem	max. 0,2 %

GRANULOMETRIJSKI SASTAV:

Otvor sita (mm)	ostatak na situ %
4,0	5,00
3,0	10,00 – 20,00
2,0	60,00 – 80,00
DNO	max. 10,00

VLAGA - MAX 0,5%

ČISTOĆA PESKA -99%

Datum:
03.04.2026.

KVARCNI PESAK MLADENOVAC
Šabačka 16, 11400 Mladenovac
Kontakt telefon: 061/21-60-438